

Re-elko Holz GmbH & Co. KG

Im Lorsbachtal 47-49
65719 Hofheim/ Ts.
Fon: 06192/951278-0
Fax: 06192/95127819
Mail: info@re-elko.com
Web: www.re-elko.com

Pflegeanleitung für Terrassen aus Accoya

Unser Wetter, im steten Wechsel von Sonne und Regen, kann Accoya-Holz in seiner Optik beeinträchtigen. Holzterrassen können aufgrund des Sonnenlichtes vergrauen und in Verbindung mit feuchtigkeitsbedingtem Pilz- und Algenbewuchs unansehnlich werden.

Der gelegentlich auftretende organische Bewuchs einer Terrassenfläche stellt hierbei keinen Mangel dar, sondern vielmehr ein in der Natur häufig anzutreffendes Phänomen. Gerade auch bei Bauteilen, die über längere Zeiträume mit Feuchtigkeitsbeaufschlagung konfrontiert sind.

Es gilt: Schützen Sie Ihr Holz durch eine feuchtigkeitsregulierende und pflegeleichte Anwendung mit Holzöl. Sie erhalten bei regelmäßiger Pflege einen permanenten UV-Schutz und einen ABERLEFFEKT gegenüber Schmutz und Wasser.

Wann sollte eine Pflege stattfinden?

In der Regel unmittelbar vor Beginn der 'Gartensaison'. Es ist darauf zu achten, dass Accoya zu einem Zeitpunkt gepflegt wird, in der das Holz einige Tage lang keiner direkten Regenbelastung ausgesetzt war und idealerweise durch Sonneneinstrahlung abtrocknen konnte. Eine zu hohe Holzfeuchte erschwert die nachträgliche Pflegebehandlung mit Holzöl.

Reinigung (normaler Verschmutzungsgrad):

Die Flächen vorab gründlich säubern/fegen. Vornässen der Flächen mit klarem Wasser und anschließender Reinigung mittels weicher Bürste. Abschließend gründliches Nachwaschen der Oberflächen mit klarem Wasser ohne Zusatz haushaltsüblicher Reiniger.

Reinigung (mittlere bis starke Verschmutzung):

Die Flächen müssen vorab gründlich gesäubert/abgefegt werden. Vor dem Aufbringen der Reinigungslösung (am besten „Holzfrisch“) werden die Flächen mit klarem Wasser abgespült (Gartenschlauch). Die Lösung z.B. mittels Gießkanne gleichmäßig aufbringen und anschließend mit Schrubber oder Bürste in Längsrichtung verarbeiten. Eine Einwirkzeit von bis zu 30 Minuten verbessert das Ergebnis. Die Fläche in dieser Zeit feucht halten. Behandlung gegebenenfalls wiederholen. Abschließend gründlich mit klarem Wasser, ohne Zusatz von haushaltsüblichen Reinigern, abspülen.

Bitte immer an unauffälliger Stelle eine Probebehandlung durchführen!

Pflege

Nach Trocknung des Holzes ist ein einmaliger Anstrich mit Holzöl im gewählten Farbton auszuführen. Bitte beachten Sie, dass bei der erneuten Bearbeitung von Einzelflächen Farbtonunterschiede zur Gesamtfläche entstehen können. Deshalb empfehlen wir, optisch zusammenhängende Flächen ganzheitlich zu überarbeiten.

Bei jeder Pflege mit Holzöl muss eine Grundreinigung (wie unter Reinigung beschrieben) durchgeführt werden. Wählen Sie dabei entsprechend der Verschmutzung die geeignete Dosierung des Reinigers.

Am Schluss jeder Grundreinigung müssen die Flächen immer gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden. Die anschließende Trockenzeit beträgt ca. 24 Std. bei mindestens 15° C Umgebungstemperatur.

Als Holzöl stehen Ihnen die originalen Accoya- Farbtöne sowie weitere handelsübliche Öle zur Verfügung. Wir empfehlen eine nicht filmbildende Behandlung mit Adler Pullex Bodenöl. Holzöl muss vor Gebrauch sorgfältig aufgerührt werden. Auf das trockene Holz (Holzfeuchte max. 8 - 15 %) gleichmäßig mit dem Pinsel auftragen. Gegebenenfalls nach einer Einwirkzeit von ca. 30 min. nochmals mit dem Pinsel längs vertreiben. Anschließende Trocknung von 16 – 24 Stunden beachten.

Wir empfehlen vor Ausführung der Arbeiten eine entsprechende Probebeschichtung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen!

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Angaben der in dieser Anleitung erwähnten Produkte.